тел. +7 (495) 565-45-87, 777-84-80
http://www.sazi-group.ru/ e-mail: tiprom@sazi-group.ru

Спецификация продукта*
Типром 90

Антиадгезионная смазка для форм

ТУ 2229-131-32478306-2010

Описание продукта
Кремнийорганический состав, представляющий собой 60%-ую водную эмульсию силанов и силоксанов.

Назначение продукта
Применяется в качестве антиадгезионной смазки для полимерных и металлических пресс-форм при изготовлении бетонных, гипсовых изделий, для различных видов опалубки при монолитном бетонировании.

Особенности продукта
- Не содержит растворителей;
- Экологически безопасен;
- Легко смешивается с водой;
- Химически нейтрален;
- Обладает высокой текучестью, которая мало зависит от температуры окружающей среды;
- Образует на обрабатываемой поверхности сплошной полимерный слой, придающий поверхности 100% водоотталкивающие свойства и исключительную скользкость;
- Полимерный слой не смывается водой.

Свойства
- Облегчает отделение бетона от материала формы или опалубки;
- Уменьшает количество пор и раковин на поверхности изделий;
- Снижает водопоглощение лицевой поверхности изделий;
- Не создает масляных пятен на поверхности изделий;
- Защищает прессформы от коррозии;
- Снижает трудозатраты, связанных с механической очисткой форм и опалубки.

Способ применения
- Работы с использованием жидкости следует проводить при t от +5 ºС до +35 ºС.
- Перед смешиванием с водой добавку необходимо встряхнуть до получения однородной жидкости.
- Развести жидкость водой в соотношении 1:9 для получения 6 %-ного раствора.
- Полученным раствором обработать стенки формы перед загрузкой смеси (раствор следует наносить методом распыления с целью получения равномерного покрытия).

При получении высоких антиадгезионных свойств (с целью экономии) допускается применять раствор более низких концентраций, разводя жидкость водой в соотношении не более чем 1:15.

Расход готового раствора
50-200 мл/м^2 – в зависимости от пористости поверхности.

Упаковка
Полиэтиленовые канистры 1, 5 и 10 литров.

Хранение и транспортировка
Гарантийный срок хранения 6 месяцев при t +5 ºС до +30 ºС в ненарушенной заводской упаковке, в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и отопительных приборов.
Допускается перевозка всеми видами транспорта при t от +5 ºС до +35 ºС.

Меры безопасности
Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки.
При попадании в глаза или на кожу промыть водой.

** Спецификация разработана 25.03.2014 г.*
Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 565-45-87 или на сайте http://www.sazi-group.ru/.