

Спецификация продукта* Типром М

Модификатор цвета (эффект «мокрый камень») со свойством гидрофобизации

ТУ 2229-100-32478306-2003

Описание продукта

Готовый к применению кремнийорганический состав на органическом растворителе.

Рекомендуемые поверхности обработки

Для поверхностной обработки мелкопористых¹ минеральных материалов (натурального камня, облицовочного кирпича, бетона) и дерева с целью модификации цвета поверхности (создание эффекта «мокрого камня»).

¹*Характер пористости материала можно косвенно определить путем простого обрызгивания поверхности водой. Если по истечению 2-х минут нанесенные капли полностью впитываются, то поверхность не относится к мелкопористой.*

Особенности продукта

Не рекомендован для обработки:

- горизонтальных поверхностей, долгое время находящихся под воздействием воды (тротуарная плитка).

Свойства продукта

- изменяет внешний вид мелкопористых минеральных материалов,
- усиливает насыщенность цвета поверхностного слоя,
- создает гидрофобный эффект;
- срок службы модифицированного слоя не менее 2 лет.

Способ применения

Наносить равномерно на сухую и чистую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя в несколько слоев до полного впитывания поверхности (с интервалом не более 10 минут) при t °C от -5 °C до +30 °C.

Ввиду многообразия отделочных поверхностей, для оценки «мокрого эффекта» перед началом работ рекомендуется пробная обработка небольшого участка с последующим наблюдением эффекта в течение 3-5 дней. Практика показывает, что этого времени достаточно для окончательного формирования модифицирующего слоя.

Расход материала

150 – 250 мл/м² - в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности.

Технические характеристики

Внешний вид

Жидкость от желтого до темно-коричневого цвета.

Плотность, г/см³

Допускается наличие осадка и механических примесей.
0,70-0,95

Упаковка

Полиэтиленовые канистры 1 и 5 литров.

Хранение и транспортировка

Гарантийный срок хранения 9 месяцев при плюсовой температуре в ненарушенной заводской упаковке. Допускается перевозка при температуре не ниже -5 °С.

Меры безопасности

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Неадсорбирующие поверхности (окна, пластик, металл) и растения защищать от попадания.

** Спецификация разработана 25.03.2014 г.*

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомьтесь с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 565-45-87 или на сайте

<http://www.sazi-group.ru/>.