

## Спецификация продукта\* Типром К

### *Гидрофобизатор кремнийорганический*

ТУ 2229-121-32478306-2004

#### **Описание продукта**

Концентрат кремнийорганической эмульсии.

#### **Рекомендуемые поверхности обработки**

Для поверхностной обработки строительных конструкций из керамического и силикатного кирпича, бетона, ячеистого бетона, штукатурки, шифера, дерева, природного камня и других строительных материалов минерального происхождения с целью защиты от проникновения воды.

#### **Особенности продукта**

- не обладает запахом, что позволяет использовать его внутри помещений во время их эксплуатации;
- допускается нанесение на влажную поверхность;
- экономически выгоден при транспортировке на дальние расстояния.

#### **Свойства продукта**

- не изменяет внешний вид обработанного материала;
- увеличивает атмосферостойкость и коррозионную стойкость материалов;
- препятствует появлению повторных высолов;
- увеличивает стойкость к воздействию щелочей и слабых кислот;
- практически не снижает газо- и воздухопроницаемость;
- устраняет капиллярный подсос в конструкциях, расположенных ниже уровня земли;
- препятствует обледенению и загрязнению поверхности;
- проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину до 10 мм (в зависимости от пористости материала);
- срок службы покрытия не менее 10 лет.

#### **Способ применения**

Для приготовления рабочей смеси необходимо перемешать концентрат эмульсии, затем развести водой в соотношении: 3 части воды на 1 часть «Типром К».

Равномерно наносить на чистую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя в несколько слоев (с интервалом не более 10 минут) до полного насыщения поверхности при температуре окружающего воздуха от +5 °С до +30 °С.

Водозащитный эффект наступает в течение 24 часов.

#### **Расход готового к применению раствора**

150-300 мл/м<sup>2</sup> – в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности.

#### **Технические показатели качества**

Водонепроницаемость, мм. вод. ст., 50

#### **Упаковка**

Полиэтиленовые канистры 1 и 5 литров.

### **Хранение и транспортировка**

Следует хранить в сухих помещениях при положительной температуре до 30 °С, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 6 мес. Допускается перевозка всеми видами транспорта при t от 0 °С до +35 °С.

### **Меры безопасности**

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Неадсорбирующие поверхности (окна, пластик, металл) и растения защищать от попадания.

*\* Спецификация разработана 25.03.2014 г.*

*Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомьтесь с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 565-45-87 или на сайте <http://www.sazi-group.ru/>.*