



тел. +7 (495) 565-45-87, 777-84-80

<http://www.sazi-group.ru/> e-mail: tiprom@sazi-group.ru

Спецификация продукта* Типром POL

Обеспыливатель бетонных полов

СТО 001-59355715-2015

Описание продукта

Готовый к применению состав, представляющий собой композицию на основе акриловых сополимеров и модифицирующих добавок.

Назначение продукта

Применяется в качестве защитного состава, обеспыливателя и упрочнителя бетонных полов внутренних площадок: складов, производственных цехов, гаражей, автостоянок, торговых центров, рынков и других объектов с повышенной пешеходной и транспортной нагрузкой.

Свойства продукта

- обеспыливает и упрочняет бетонные поверхности;
- увеличивает износостойкость и снижает истираемость поверхностей;
- придает бетонным поверхностям водозащитные свойства;
- обеспечивает поверхностям масло- и бензостойкость, стойкость к воздействию разбавленных растворов кислот и щелочей;
- предотвращает коррозию бетона;
- усиливает насыщенность цвета бетонных поверхностей и придает им полуматовый блеск;
- срок службы покрытия от 4 до 15 лет в зависимости от интенсивности нагрузок.

Способ применения

- Работы проводить при t от +5 до +35 °С.
- Состав наносить не ранее 28 суток после укладки бетона.
- Перед нанесением состава удалить с поверхности бетона цементное молочко, высолы и загрязнения с помощью очистителя «Лепта Химфрез». После очистки промыть поверхность большим количеством воды. Если поверхность не содержит цементного молочка и загрязнений, достаточно предварительно удалить пыль.
- Перед применением взболтать.
- Состав наносить равномерно на сухую и чистую поверхность при помощи кисти или путем разлива из тары с последующим распределением материала с помощью щеток (мягкий ворс). Поверхность должна оставаться мокрой в течение 30 минут (исходя из этого требования, подбирается расход состава). Не допускать образования луж и просыхания отдельных участков – избытки материала равномерно распределять по поверхности с помощью щеток. При обработке наклонных поверхностей (пандусы) – наносить в два-три слоя с интервалом не более 30 мин.
- Эксплуатация поверхности допускается не ранее 24 часов после обработки. В случае интенсивных нагрузок – не ранее 7 суток.
- Декоративные характеристики поверхности будут зависеть от чистоты и ровности бетона перед обработкой.
- Для устройства разметки на бетонной поверхности, обработанной составом Типром POL, рекомендуется использовать акриловые краски, соответствующие требованиям ГОСТ Р 51256-2011 и ГОСТ Р 52575-2006.

Расход материала

150 – 400 мл/м² - в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности.

Технические показатели качества

<i>Прочность к истиранию, кг/мкм, не менее</i>	<i>20</i>
<i>Водонепроницаемость, мм. вод. ст., не менее</i>	<i>120</i>

Упаковка

Полиэтиленовые емкости 1 и 5 литра.

Хранение и транспортировка

Гарантийный срок хранения 9 месяцев при плюсовой температуре в ненарушенной заводской упаковке. Допускается перевозка при температуре от -15 °С до +35 °С. Выдерживает до 4-х циклов замораживания.

Меры безопасности

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки, респиратор, спецодежду. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных.

** Спецификация разработана 12.10.2015 г.*

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомьтесь с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 565-45-87 или на сайте <http://www.sazi-group.ru/>.